

无尘级氢氧化锂

项	目	质量指标	试验方法	
外观		白色结晶	目测	
LiOH 含量, %	不小于	56.5	C-技术-天津 05(008)	
水溶性试验		合格	C-技术-天津 05(032)	
酸不溶物含量, %	不大于	0.01	GB/T 11064.11-2013	
K 含量, %	不大于	0.01	GB/T 11064.16-2013	
Na 含量, %	不大于	0.01	GB/T 11064.16-2013	
Fe ₂ O ₃ 含量, %	不大于	0.003	GB/T 11064.17-2013	
CaO 含量, %	不大于	0.035	GB/T 11064.5-2013	
Cl 含量, %	不大于	0.005	GB/T 11064.10-2013	
SO ₄ ²⁻ 含量, %	不大于	0.03	GB/T 11064.9-2013	
CO ₂ 含量, %	不大于	0.50	GB/T 11064.12-2013	
油含量, %	不大于	1	红外线测油仪	



A—9—0

审批人	审核人	编写人	编写日期
张春辉	刘红	刘金池 曾俊	2014 年 4 月 1 日

注：机密文件，不得翻印、抄录，每页需加盖科技开发部公章，复印件为非法版本。